

Miracol 9R1

Liant pour bois liquide

Emploi

Mélanger avec 20 à 40% de poudre de bois afin de former une pâte. Pâte pour colmater les fissures et les trous provenant de clous, de vis ou de nouds.
Caractéristiques spéciales:
La fabrication exacte de la couleur dépend du choix de la poussière de bois de ponçage. Destiné à des applications intérieures. Ne peut être revêtu de laque à eau, le caractère idoine des autres laques devant être vérifié.

Données du produit

Composition:
Nitrocellulose et acétate de polyvinyle
Inflammable:
Contient des solvants inflammables.
Point d'éclair:
< -24 °C
Forme de livraison:
Liquide
Couleur:
Incolore, transparente
Viscosité:
1000 à 1200 mPa.s (Brookfield, +20°C)
Teneur en matière solide:
Env. 14 à 15%

Données de traitement

Mélange:
Mélanger avec de la poudre de bois pour former une pâte
Traitement:
Après application, bien égaliser la surface au moyen d'une spatule. Boucher les trous profonds et les fissures importantes en appliquant plusieurs couches.

Notices explicatives de traitement

Surface d'encollage:
Les surfaces doivent être planes, propres, exemptes de poussières et d'huile.

Sécurité et environnement

Mesures préventives:
Vous trouverez toutes les informations sur l'étiquette du produit ou dans la fiche de sécurité.
Mise au rebut des emballages:
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum et peuvent ensuite, après nettoyage adéquat, être recyclés.
Mise au rebut des colles:
Ne doit pas être mise au rebut avec les ordures ménagères. Ne doit pas être évacué dans les égouts. Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.
Code de déchets:
08 04 09 - déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses.

Stockage

Dans des récipients d'origine hermétiquement clos, dans un endroit sec de +15 à +25 °C. Protéger du gel. Remuer avant emploi. Veuillez observer la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Garantie

Les indications des spécifications correspondent au niveau actuel de la technique et s'appuient sur l'expérience pratique. Nous assurons la livraison d'une marchandise sans défaut. Pour l'emploi et l'application, respecter le mode d'emploi dans la documentation technique. Notre service de conseils techniques se tient à votre disposition pour toute information concernant le choix, l'application et l'utilisation des produits; les indications correspondantes sont des recommandations qui doivent être vérifiées dans les conditions données. Les caractéristiques de ces indications ne constituent en aucun cas une garantie. Sur de nouveaux matériaux et avec de nouveaux procédés, des tests et essais doivent être effectués pour constater le caractère approprié. L'exécution du traitement ultérieur et les procédés employés ne sont pas de notre ressort; la qualification, la vérification et la validation du produit final relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

Lieu du donneur d'information

Notre service technique se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement.

Date d'établissement

29.04.2010 - remplace toutes les éditions précédentes

Geistlich Ligamenta AG | Colle | Engstringerstrasse 5 | CH-8952 Schlieren
Phone +41 44 733 88 33 | Fax +41 44 733 88 77 | www.geistlich.ch | ligamenta@geistlich.ch

